

MAXI 700

Fúgulaus iðnaðargólf / tæknilýsingablað



Maxi 700 gólfefnið er hluti af heildarlausn Gólfagna í gólf og veggefnum.

Kostir:

- Endingargott.
- Mikið slit og höggþol.
- Samskeytalaust, auðvelt að þrifa.
- Bætir umhverfi á vinnustað.
- Fljótleg í ásetningu.
- Mikið efnapól.
- Án skaðlegra leysiefna.

Notkunarmöguleikar:

Dæmigerðir notkunarstaðir
Maxi 700 eru t.d. verkstæði og
lagerhúsnæði, sýningarsalir og í
matvælaíðnaði þar sem álag er lítið.

Efnislýsing:

Maxi 700 er tveggja þátta
epoxy fjölliðuefni án leysiefna
sem lagt er 0,7 mm þykkt. Það
samanstendur af glærum grunni og
litaðri þykkjálningu sem yfirefni.
Samanlögð efnisþykkt grunns og
þykkjálningar er u.þ.b. 0,7 mm.
Maxi 700 gólfefnið er í raun aðferð
þar sem undirvinnan byggist á
sérstakri demantsslípun undirlagsins.
Efni er síðan lagt á í þrefaldri þykkt
miðað við hefðbundin málningarkerfi
á allra leysiefna

Maxi 700 er fánlegt í fimm
stöðluðum litum samkvæmt litakorti.
Hægt er að setja hálkuvörn í yfirborð
gólfefnisins en um leið verður
erfiðara að þrifa það.

Dæmi um eiginleika:

Eiginleikar Maxi 700 hafa verið
rannsakaðir og þá miðað við 20°C
hitastig. Niðurstöður urðu eftirfarandi:

- eðlisþyngd grunns 1,15
- eðlisþyngd yfirefnis 1,5
- rúmmál fastaefnis 100%
- togstyrkur meiri en steypu
- brotstyrkur 70 N/mm² (BS 6319)
- beygjuþol 55 N/mm² (BS 6319)

Maxi 700 er algerlega raka og
vatnsgufuþétt.

Hörðunartími:

- gangandi umferð - 24 klst.
- flest umferð - 48 klst.
- fullt álag - 7 dagar.

Dæmi um eiginleika:

Maxi 700 gólfefnið er háglansandi
sérstaklega fyrst eftir lögð. Það gljafir
því þar til það mattast af sjálfu sér
við notkun. Áferð og ásýnd efnisins
fer að miklu leyti eftir gæðum
undirlagsins.

Vinnsluferli:

Áður en Maxi 700 er lagt er
mikilvægt að hafa eftirfarandi í huga.

1. Að undirlag sé meira en 25 N/
mm² að brotstyrk. að öðrum
kosti þarf að styrkja undirlag með
epoxy vætingu "impregneringu".
2. Því sléttara og betra undirlag, því
áferðarbertra gólfefni
3. Að hlutfallsraki sé minni en 80% í
yfirborði undirlags.
4. Að lofthiti sé meiri en 18% við gólf
meðan á lögð stendur.

Lagning Maxi 700 sem og annara
fjölliðu efna er vandasamt verk
og ætti einungis að vinnast af
sérhæfðum verktaka sem kann með
efnin að fara, og hefur yfir réttum
vélakosti að ráða.

Gólfagnir er sérhæft fyrirtæki á
þessu sviði og hefur víðtæka reynslu
og þekkingu srm tryggir góðan
árangur.

Lagning Maxi 700 gólfefna
samanstendur af eftirfarandi
verklíðum:

1. gólfíð / undirlagið hreinsað
með sérstakri þriggja hausa
demantssvél sem tryggir viðlöðun
og bætir áferð.
2. Sprungur sagaðar upp og fylltar
með epoxy massa.
3. Gólfíð grunnað.
4. 12-14 tímum eftir grunnun er
þykkjálning lögð á hið grunnaða
gólf með rúllu eða spaða.

Þeir sem hafa fjárfest í iðnaðargólfi
ættu að athuga að með góðri
umhirðu má auka við endingu
gólfins auk þess sem það helst
lengur falllegt.

Þá skal bent á að nýtt gólf getur oft
á tíðum verið kjörið tækifæri til að
bæta umgengni á vinnustað og þar
með eykst líka ending gólfins.



Heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna
um sjálfbæra þróun

Maxi 700[®]

Þykkjálning

